



r u b e
PRODUCTOS TÉCNICOS S.L.

Camíño do bosque, 11
Apdo 73 - 36417 - Mos
Pontevedra - SPAIN
Tel: +34 986 344 090
Fax: +34 986 344 864
rube@rubept.com
www.rubept.com



FICHA DE PRODUCTO

RESINA DE COLOFONIA 402

DESCRIPCIÓN

Resina de colofonia fenol-formol esterificada con glicerina.

CARACTERÍSTICAS

Indice de acidez	15 - 18
Punto de reblandecimiento A y B	125 - 135 °C.
Color Gardner Stds. 1933 (solución al 50% en tolueno)	9 máx.
Viscosidad Copa ford nº.4 a 25°C. (solución al 50% en tolueno)	15 – 25 seg.

SOLUBILIDAD

Tolueno	Soluble
Hexano	Soluble parcialmente
White Spirit	Soluble
Acetato de etilo	Soluble
Metil etil cetona	Soluble
Aguarrás	Soluble

COMPATIBILIDAD

Aceites secantes	compatible
Resinas alquídicas	compatible
Nitrocelulosa ½ seg.	incompatible