

TABLA DUREZAS

RUBEPOL 90

TABLA PARA GENERAR GOMAS DE DIFERENTES SHORE A

COMPONENTE A		SHORE A	COMPONENTE B	
100	→	50 resina 0050	←	100
	100 (x1)		100 (x1)	
	↓		↓	
	+	65	+	
	↑		↑	
	75 (x 3/4)		56,25 (x 3/4)	
100	→	75 resina 0075	←	75
	100 (x1)		75 (x1)	
	↓		↓	
	+	82	+	
	↑		↑	
	50 (x 1/2)		25 (x 1/2)	
100	→	90 resina 0090	←	50

EJEMPLO PREPARACIÓN 100 g DE GOMA 65 ShA:

Una parte de resina 0050 y 3/4 partes de resina 0075

A = 30,20 g de 0050 A + 22,65 g de 0075 A

B = 30,20 g de 0050 B + 16,95 g de 0075 B