rube
PRODUCTOS TÉCNICOS S.L.

Camiño do bosque, 11
Apdo 73 - 36417 - Mos
Pontevedra - SPAIN
Tel: +34 986 344 090
Fax: +34 986 344 864
rube@rubept.com
www.rubept.com

ESPECIFICAÇÕ TÉCNICA

BRANCO PR 1000/S75

DESCRIPÇÃO

Pigmento branco com 70% de Oxido de Titánio.

APLICAÇÃO

Apto para multilayer / monolayer film

PROPRIEDADES

Propriedade	Método	Resultado
Resina		PE
Forma dos pellete		Cilíndrica
MFI (190°C, 2.6Kg)	ASTMD-1238 / IS: 13360(Pt.4/Sec-1)	10-15 Gm./10min
Densidade específica	ASTMD-792 / IS: 13360(Pt.3/Sec-1)	2.00-2.10 g/cm³
Conteúdo Humidade	-	< 0.1 %
Antioxidante	-	0.1 %
Concentração de TiO_2	-	70 %
Tipo de TiO_2	-	Rutilo
Conteúdo de carga	%	Não
Dispersão	Em film de 30 microns	Excelente
Resistência à luz	-	8
Estabilidade térmica	En molde inyección 260°C / 5min	>300°C
Migração de cor	Óleo 72°C /48H	Não
Toxicidade	-	Não tóxico
Tamanho de pellets	mm	2.5 mm
Contagem pellets	No´S/1mg	50±5
Massa	GM/CC	1.20-1.30

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Para máis información, solicitar a Ficha de Segurança. Consultar a etiqueta da embalagem.

A información aqui contida baséa-se nos nossos conhecementos. Refére-se exclusivamente ao produto indicado e não constitue garantía das suas qualidades particulares. O usuário deve ter a certeza da idoneidade e exatitude de esta información em relação ao uso específico que deve fazer do produto.